

BEMEZCLA®

Aditivo para morteros

BEMEZCLA UNIVERSAL

Aditivo de dispersión líquida concentrada para mejorar la adherencia de morteros, pastas y lechadas de cemento.

VENTAJAS

- Aumenta la adherencia
- Aumenta la docilidad del mortero fresco
- Mejora la cohesión interna de la pasta
- Mejora la flexibilidad del mortero endurecido
- Mejora la reología de la pasta

CAMPO DE APLICACIÓN

- Afinado de pisos
- Imprimación de sustrato con revestimiento posterior
- Puente de adherencia para albañilería
- Morteros de reparación
- Talochados y enlucidos de muros
- Morteros de pega

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La preparación de la superficie que recibirá la mezcla hidráulica con **Bemezcla Universal** debe considerar:

1. Limpieza libre de polvo, aceite y grasa
2. Eliminar algas, moho u otros microorganismos
3. Retirar sales afloradas
4. Eliminar residuos de desmoldantes, pinturas y membrana de curado
5. Humedecer la superficie hasta S.S.S (saturada superficialmente seca)
6. Preparar imprimación o lechada de adherencia con **Bemezcla Universal**
7. Preparar pasta de afinado o mortero de reparación con **Bemezcla Universal**

La preparación se realiza diluyendo una (1) **Bemezcla Universal** en siete (7) partes de agua, obteniendo una solución lechosa adhesiva.

Imprimación

Esta solución se puede usar como imprimante previo, delante de la colocación de la pasta para afinado o mortero de reparación.



Lechada de Adherencia

La solución adhesiva se le agrega cemento hasta que se transforme en una pasta superfluida y uniforme (lechada), aplicable con brocha, para usar como puente adhesivo en reparación de albañilería.

Pasta Afinado de Pisos

Se prepara una mezcla de cemento/arena = 1/1 y se adiciona la solución lechosa hasta obtener una pasta plasto-fluida aplicable con una llana lisa o dentada, limitando el espesor a no mas de 5 mm.

Mortero

Se prepara una mezcla de C/S = 1/3 y se adiciona la solución como agua de amasado hasta obtener un mortero plástico de excelente docilidad y reología, trabajable con llana o platacho.

APLICACIÓN

colocar la mezcla **Bemezcla Universal** según sea el caso, sobre la superficie preparada y sin que haya secado la imprimación o lechada de adherencia.

Una vez terminada la operación de colocación se debe procurar proteger del secado prematuro, mediante curado con aspersión de agua u otro sistema protector no adhesivo por 72 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	: Dispersión acuosa en base a polivinilacetato
Densidad	: 1,08 gr/cm ³
Ph	: 4 - 5
Porcentaje sólidos	: 46% +/- 1% aprox.
Viscosidad	: 40000 - 60000 cps
Consumo de imprimación	: 0,04 kg/m ² para e=0,25 mm
Consumo de lechada de adherencia	: 0,10 kg/m ² para e=1,0 mm
Consumo afinado de piso	: 0,20 kg/m ² para e=3,0 mm
Consumo mortero	: 0,30 kg/m ² para e=10,0 mm
Tiempo de aplicación	: 30 min (20°C, 60% HR)
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23°C, 55% HR)
Temperatura de almacenamiento	: 10° a 30°C
Temperatura de transporte	: 5° a 50°C
Temperatura de aplicación	: 5° a 35°C
Presentaciones	: Tambor 110 kg

ALMACENAMIENTO

- Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a 10°C y por encima de los 30°C. Durante las pausas en el trabajo se recomienda mantener los envases cerrados con el fin de evitar la evaporación de solventes.

SEGURIDAD

- La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de **Bemezcla Universal** se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.bekron.cl o llamando al infono **+56 2 2540 3000**
- Mantener fuera del alcance de los niños.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales