

BEKRON®

FLEX FRAGÜE



Fragüe técnico antimicrobial, hidro-repelente y medianamente deformable, usado para relleno de juntas entre cerámicos, porcelanatos y otros revestimientos

VENTAJAS

- Nueva incorporación antimicrobial que contribuye a un entorno más higiénico.
- Ayuda a reducir la contaminación, el riesgo de infección y frena la propagación de hongos.
- Por su efecto hidro-repelente mantiene el color inalterado por más tiempo y dificulta la penetración de humedad.
- Se adhiere firmemente a los revestimientos.
- Es simple de preparar y aplicar.



Tecnología que crea una microtextura hexagonal otorgando mayor densidad y evitando decoloración y eflorescencia.



La fórmula MicroProtect entrega la solución definitiva en la resistencia a la aparición de hongos.

PREPARACIÓN

Mezclar 0,35 lt de agua por cada kilo de **Bekron Flex Fragüe**.

Revuelva enérgicamente hasta obtener una mezcla uniforme, lisa y sin grumos.

APLICACIÓN

Mantenga las juntas entre palmetas limpias, sin restos de adhesivo y levemente húmedas (nunca mojadas).

Elimine el polvo con una brocha.

Aplique **Bekron Flex Fragüe** con fraguador de goma presionando firmemente en las juntas entre palmetas para asegurar la penetración del producto.

Espere aproximadamente una hora y limpie la superficie con una esponja húmeda.

Aplique durante 30 minutos como máximo de tiempo.

Para asegurar un buen endurecimiento, se debe humedecer durante los primeros tres días, especialmente en épocas calurosas.

Es recomendable evitar la circulación en pisos durante los tres primeros días.

Una vez fraguado y seco, el producto mostrará el color especificado.

HERRAMIENTAS

- Recipiente plástico limpio.
- Recipiente para medir el agua de amasado.
- Espátula para revolver o revolvedor mecánico.
- Brocha de 2" para limpiar.
- Fraguador de goma flexible.
- Esponja para limpiar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Polvo Fino
Color	: Selección de 10 colores
Agua de amasado	: 0,35 lt de agua por cada kilo
Rendimiento	: 0,5 kg/m ² para canterías de 4mm y palmetas de 60x60 cm.
Uso en interiores	: Recomendado
Uso en exteriores	: Recomendado
Resistencia al agua	: Recomendado
Tamaño de envases	: Balde de 2 kg.
Clasificación NCh 382	: Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso
Duración y almacenaje	: El producto debe ser almacenado en su envase original y en un lugar cerrado, seco y con una buena ventilación. Se debe verificar la fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

* Los rendimientos son variables y dependerán del tamaño de la cerámica y de la nivelación de la superficie.
Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

PRECAUCIONES

- No aplicar antes de transcurrir 3 días desde la colocación del revestimiento. En caso de usar el adhesivo **Bekron Steel Express**, se podrá aplicar a las 24 horas.
- Cuando la separación entre palmetas sea inferior a 2mm, se debe tomar especial precaución para asegurar la penetración del fragüe en la junta.
- No aplicar mas agua una vez realizada la pasta, ya que afecta el resultado final del color.
- Limpiar sólo con agua o con productos para cerámicos. No utilizar detergentes u otros limpiadores.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, carbonato de calcio, óxido de hierro y aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Calidad para Profesionales